

新製品

Cat AV-RE-003-J
第4版

ASAHI AV

NEW PRODUCT

ジアブロック™ / IIR-C

次亜塩素酸ソーダライン用に開発された

IIR-C 全面パッキン



次亜塩素酸ソーダ用 AVパッキン

特長

- 優れたシール性
- 高い耐食性
- 食品衛生法溶出試験適合 (昭和34年厚生省告示第370号)


■ 優れたシール性

上質パージンを材料とし、一体成形品であるため偏肉がなく表面が平滑です。面圧が低くても漏れにくい構造は、熱応力・配管応力に対し緩衝効果を発揮します。

■ 高い耐食性

次亜塩素酸ソーダライン用のパッキンとして開発され、薬液に対する劣化が少ないので長期にわたり安定したシール性能を維持することができます。

【各種パッキンとの比較 13%次亜塩素酸ソーダ (NaClO)】



薬品名	温度 (°C)	耐薬品性
13% 次亜塩素酸 ソーダ (NaClO)	20	◎
	40	◎
	60	△

※弊社独自の判定方法で評価したもので、品質を保証するものではありません。

◎：全く或いはほとんど影響を受けない
△：影響を受ける

■ 食品衛生法溶出試験適合


食品ラインにも安心してお使いいただけます。(その他、RoSH指令、REACH規制にも適合しております。)

ASAHI YUKIZAI CORPORATION

型番表

G	A	G	1	***
種類	型式	ゴム類	規格	呼び径
AVパッキン (ガスケット)	全面	ジアップロック™ (IIR-C)	JIS 10K	013 350 13mm 350mm

仕様



呼び径 (mm)	全面 JIS 10K (単位:mm)											価格 (円/枚)
	D ₁ (内径)	D ₂ (P.C.D)	D ₃ (外径)	n	e	d ₁	d ₂	t	締付け トルク (N・m)	製品重量 (g)	梱包 数量 (枚/箱)	
13	15	65	88	4	15	22	37	3	8	20	180	290
15	18	70	93	4	15	26	41	3	8	25	180	300
20	22	75	98	4	15	32	47	3	8	25	180	350
25	30	90	123	4	19	38	53	3	20	35	120	440
32	37	100	133	4	19	50	65	3	20	45	100	460
40	43	105	138	4	19	54	69	3	20	45	100	520
50	54	120	153	4	19	68	83	3	22.5	55	80	600
65	69	140	173	4	19	86	101	3	22.5	70	120	800
80	80	150	183	8	19	98	112	3	30	80	100	1,000
100	102	175	208	8	19	120	138	3	30	100	80	1,200
125	127	210	248	8	23	145	166	3	40	140	70	1,500
150	150	240	278	8	23	168	190	3	40	160	40	1,900
200*	198	290	328	12	23	216	247	3	55	180	40	2,760
250*	249	355	398	12	25	270	306	3	55	260	20	3,500
300*	300	400	443	16	25	324	352	3	60	270	20	4,500
350*	350	445	488	16	25	370	390	3	60	315	20	5,200

*印は受注生産品です。詳細につきましては最寄りの営業所にお問合せください。

旭有機材株式会社
管材システム事業部

旭有機材コンタクトセンター
0570-033-506

受付時間 / 平日 9:00~17:00 (祝祭日・当社指定休日を除く)
ASAHI AV製品(バルブ・パイプ・継手などの
配管材料)に関するお問い合わせは、
左記ナビダイヤルへお気軽にお電話ください。



ASAHI AV.jp
製品情報のアクセスは
こちらから。

- | | |
|--|---|
| <p>□ 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4丁目17番地1 竹山ホワイトビル8F
電話:(011)746-7710 Fax:(011)746-7714</p> <p>□ 仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二丁目12番地30号 日本生命仙台勾当台西ビル2F
電話:(022)213-3911 Fax:(022)213-3912</p> <p>□ 東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー21F
電話:(03)5826-8829 Fax:(03)3834-7592</p> <p>□ 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F
電話:(052)222-8533 Fax:(052)222-8233</p> <p>□ 北陸営業所 〒939-8216 富山県富山市黒瀬北町2-13-1 イムズビル3F
電話:(076)425-2531 Fax:(076)422-3465</p> | <p>□ 大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7F
電話:(06)4707-1080 Fax:(06)4707-1088</p> <p>□ 広島営業所 〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2-16 広島稲荷町第一生命ビル9F
電話:(082)506-0195 Fax:(082)264-3313</p> <p>□ 高松営業所 〒760-0023 香川県高松市寿町1丁目1番8号 日本生命高松駅前ビル6F
電話:(087)822-4731 Fax:(087)822-4854</p> <p>□ 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F
電話:(092)413-8700 Fax:(092)413-8722</p> <p>□ 南九州営業所 〒880-0837 宮崎県宮崎市村角町中尊1885
電話:(0985)22-3171 Fax:(0985)22-3179</p> |
|--|---|